



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0234-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

18 жовтня 2022 р. до 17 жовтня 2026 р.

Сертифікат
видано

Сертифікат видан/
Certificate is issued on

ТДВ «Сініат»,
03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ЄДРПОУ 00290601.
Доручення виробника від 30.11.2017 б/н

Продукція

Продукция/Production

Системи вогнезахисту, *торгової марки «PROMAT»*,
із вогнетривких плит серії «PROMATECT®-L500» товщиною 20 мм,
для вогнезахисту несучих будівельних конструкцій.
Класи вогнестійкості систем в залежності від зведеної товщини сталевих
конструкцій і застосованих систем облицювання плитами *відповідно до*
додатку

6806

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП)
(U/KTZE/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 5.3;
ДСТУ Б В.1.1-14:2007 «Захист від пожежі. Колони. Метод випробувань на вогнестійкість»

(позначення нормативних документів) (denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

Місце

виробництва

Место производства/
Place of production

Etex Building Performance N.V
Bormstraat 24, B-2830, Tisselt, Belgium

Bormstraat 24, B-2830, Tisselt, Belgium

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертифікат видан органом
сертификации/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно.
Порядок виконання робіт згідно з Регламентом робіт з вогнезахисту сталевих
будівельних конструкцій із вогнетривких плит серії «PROMATECT®-L500».
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протокол випробувань № 11/СПК-17 від 16.08.2017 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365).
Протокол випробувань №115-12 від 12.11.2012 ВЛ ТОВ «ПОЖТЕСТ» (атестат акредитації № 2Н334).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 218/22 від 16.09.2022 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



М.П./Stamp

В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0234-22 від 18 жовтня 2022 р. до 17 жовтня 2026 р.

Забезпечення класу вогнестійкості від R 60 до R180 в залежності від зведеної товщини сталевих конструкцій і облицювання системами вогнезахисту із плит «PROMATECT®-L500» та плит гіпсокартону ГКЛ

№ з/п	Клас вогнестійкості сталевих будівельних конструкцій із системою вогнезахисту (R), у хвилини/ (години)	Зведена товщина сталевих конструкцій, не менше, мм	Системи вогнезахисту, загальна товщина не менше, мм (опис шарів системи вогнезахисту)
1.	R 60 (1 година)	1,47	29,5 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм і 1 плита гіпсокартону товщиною 9,5 мм)
2.		3,4	20,0 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм)
3.	R 90 (1,5 години)	3,4	32,5 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм і 1 плита гіпсокартону товщиною 12,5 мм)
4.		6,7	20,0 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм)
5.	R 120 (2,0 години)	3,4	39,0 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм і 2 плити гіпсокартону товщиною 9,5 мм)
6.		10,54	20,0 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм)
7.	R 150 (2,5 години)	3,4	45,0 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм і 2 (дві) плити гіпсокартону товщиною 12,5 мм)
8.		14,7	20,0 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм)
9.	R 180 (3,0 години)	3,4	54,5 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм і 2 плити гіпсокартону товщиною 12,5 мм та 1 (одна) плита гіпсокартону товщиною 9,5 мм)
10.		19,6	20,0 мм (1 плита PROMATECT®-L500 товщиною 20 мм)

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)