



Sealer

ПРОСОЧЕННЯ-ЗМІЦНЮВАЧ ДЛЯ ПОГЛИНАЮЧИХ МІНЕРАЛЬНИХ ОСНОВ

Опис

це акрилове просочення на основі органічних розчинників, розроблене для глибокого зміцнення, герметизації та пилозахисту бетонних поверхонь. Завдяки спеціальним добавкам, засіб не лише підвищує міцність та довговічність бетону, а й створює рівномірний захисний шар, який не перешкоджає «диханню» основи.

Глибина проникнення - від 1 до 5 мм, залежно від пористості поверхні. Після нанесення утворюється зносостійкий, волого- і хімічностійкий шар з матовим або напівглянцевим ефектом, який не стає слизьким навіть у вологому стані.

Застосування

- Промислові та декоративні підлоги.
- Обробка свіжих мінеральних основ з метою знепилення та підвищення стійкості до стирання.
- Реставрація старих мінеральних основ.
- Використання технології "полірований бетон".
- Рекомендована для застосування на низькомарочних бетонних основах (марки М 150-М 200).
- Призначена для внутрішніх та зовнішніх робіт.

Витрата

Стандартний 2 шари по 150-250 мл/м² на 1 шар. Кількість шарів залежить від властивостей основи.

Склад

Органорозчинні полімерні смоли

Висихання та полімеризація

- Висихання одного шару при Т 20° С - 2 години.
- Повна полімеризація при Т 20° С - 24 години.

Досяжний ефект

Проникає в основу на 4 мм та глибше, підвищує міцність бетону до 30%, стійкість до кількості циклів заморожування-розморожування, до стирання до 10 разів. Повністю знепилює. Це просочення для бетонних підлог скорочує водопоглинання поверхні в 2,5 рази.

Температура нанесення

Температура основи повинна бути не менше -10 ° С і не вище +30 ° С, відносна вологість повітря не вище - 75%. Вологість основи не більше 4 % по масі

Перед нанесенням поверхню піддають шліфуванню для видалення шару цементного «молочка», неміцних ділянок та забруднень поверхневості основи. Далі поверхню знепилюють професійним пиლოსосом. За наявності в бетоні тріщин, раковин їх ремонтують.

Термін придатності та умови зберігання

Гарантійний термін придатності матеріалу у закритій неушкодженій упаковці 12 місяців при температурі +5-30°С

Інструмент для нанесення

Валик, швабра-зганняння для підлоги, розпилювач.

Наноситься в 1-3 шари в залежності від бажаного досяжного ефекту.

Фасування

20 л, 10 л, 5 л, 1 л