



ContaFlo

АДГЕЗІЙНИЙ ҐРУНТ/КВАРЦКОНТАКТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ

Опис

Однокомпонентний цементний склад, що підвищує адгезію до різноманітних вбираючих горизонтальних основ, таких як стяжки, бетон, підстилаючі розчини

Підготовка основи

- Температура основи та повітря до висихання ґрунту не повинна опускатися нижче +5 °C
- Поверхню необхідно очистити від бруду, частинок, що відшаровуються, та знепилити.
- Поверхню перед нанесенням зволожити
- За необхідністю поверхню проґрунтувати відповідним ґрунтом.

Приготування ґрунту

Залити в ємність чисту воду ($t = +20$ °C) з розрахунку 0,9–1,1 л на 1 кг сухої суміші. Висипати необхідну кількість суміші та ретельно перемішати протягом 2–3 хв до однорідної консистенції за допомогою міксера або електродрилі. Витримати готову суміш 2–3 хв і перемішати повторно. При температурі +20 °C готовий розчин зберігає робочу консистенцію не менше 2 годин.

Заходи безпеки

- Використовувати гумові рукавички та захисні окуляри;
- Уникати тривалого контакту з шкірою;
- У разі потрапляння в очі – негайно промити великою кількістю води.

Нанесення

Суміш рівномірно нанести на поверхню з витратою 0,5–1 кг/м² за допомогою валика для водоемульсійних фарб, у важкодоступних місцях — пензлем, щіткою або розпилювати. Наступні шари наносяться після полімеризації ґрунту.

Технічні характеристики:

Параметр	Значення
Витрата суміші	0,5–1 кг/м ²
Витрата води на мішок	4,25–4,75 л
Придатність розчину	25–40 хв
Час змішування	3 хв
Розмір часток	до 0,7 мм
Міцність на стиск 28 діб	2 МПа
Зчеплення з бетоном	≥ 2 МПа
Температура застосування	+5...+25 °C
Фасування	25 кг
Насипна щільність	1,6 кг/дм ³
Час висихання	4–6 годин

Зберігання

Термін зберігання — 12 місяців у заводській упаковці в сухих умовах.