



ТОРЛАК

МЕМБРАНОУТВОРЮЮЧЕ ПРОСОЧЕННЯ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА СВІЖОУКЛАДЕНИМ БЕТОНОМ

ОПИС

ТОРЛАК — мембраноутворююче просочення призначене для догляду за свіжоукладеним бетоном, ремонтними сумішами та промисловими підлогами, затертими топінгами. Створює вологозахисний шар, що перешкоджає передчасному випаровуванню води з поверхні бетону протягом процесу гідратації, покращує експлуатаційні характеристики обробленої поверхні.

ПЕРЕВАГИ

- економічний, однокомпонентний готовий до застосування засіб;
- знижує втрату вологості свіжого бетону до 90%;
- створює захист від вологовтрати при влаштуванні тонкошарових цементних покриттів;
- перешкоджає утворенню волосних тріщин при усадці протягом початкової фази дозрівання бетону;
- збільшує опір поверхні до проникнення бруду, олій та деяких нафтопродуктів;
- знижує пилоутворення, підвищує стійкість до стирання;
- відрізняється швидким та простим застосуванням.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ НАНЕСЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Роботи з нанесення мембраноутворюючого просочення проводяться в робочих зонах, що добре провітрюються, при температурі основи від +5°C до +35°C. Не допускається попадання води та прямих сонячних променів на оброблювану поверхню. Наносити просочення можна на свіжоукладений бетон після його фінішної обробки (на добре затерту поверхню), без слідів води та достатньою міцністю. При роботі зі старими бетонними основами необхідно попередньо підготувати поверхню: очистити від бруду, масляних слідів та води, відшліфувати та знепилити.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Наносити просочення потрібно рівномірним безперервним шаром за допомогою велюрового валика або розпилювачем низького тиску.
- Просочення наноситься в один шар, при необхідності та для досягнення кращого естетичного ефекту рекомендується нанесення другого шару. Другий шар наноситься після висихання 1 шару не раніше ніж через 2 години після першого нанесення. Витрата матеріалу 0,08-0,25 кг/м², без урахування пористості основи, неоднорідності товщини шару та відходів.
- Очищення обладнання проводиться за допомогою нафтового розчинника відразу після закінчення робіт. Висохлий матеріал видаляється лише механічно.

Параметр	Значення
Зовнішній вигляд	Низьковязка прозора рідина
Щільність при 20°C г/см ³	0,9±0,05
В'язкість Брукфільду при 25°C	10-15 мПа*с
Вміст нелетких речовин	10%
Час висихання до ступеня 3 при температурі 23°C	45 хвилин
Технологічне пересування	через 3 години
Температура нанесення	5-35 °C
Витрата	0,08-0,25 кг/м ²
Водоутримання	до 90% вологи при максимальній витраті

ЗБЕРІГАННЯ

Матеріал необхідно берегти від замерзання, високих температур, захищати від відкритого вогню. Гарантійний термін придатності матеріалу – 12 місяців у закритій неушкодженій упаковці.