PoliFlo

FS FINISH

ШВИДКОТВЕРДІЮЧА ШПАКЛЮВАЛЬНА СУМІШ ДЛЯ РЕМОНТУ ТА ФІНІШНОГО ВИРІВНЮВАННЯ БЕТОНУ

ОПИС

PoliFlo FS Finish — швидкотвердіюча шпаклювальна суміш для ремонту, відновлення та фінішного вирівнювання бетонних поверхонь зовні й усередині приміщень. При змішуванні з водою утворює дрібнодисперсний реопластичний, тиксотропний та легкоукладальний розчин.

ДСТУ Б.В.2.7.-126:11

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

• Для заповнення отворів, поглиблень, нерівностей, щілин, виломів на підлозі та стінах.

• Ремонт і вирівнювання сходинок та сходових майданчиків.

• Улаштування ухилу та шпаклювання нерівностей на підлозі

Для горизонтальних, вертикальних і стельових поверхонь у сухих або вологих середовищах, зокрема для фінішної обробки бетону після ремонтних робіт. Можна загладжувати та затирати. Швидка готовність сприймати навантаження.

Можна легко наносити кельмою шарами товщиною від 2 мм до 7 мм. Невеликі локальні зони ремонту можна перепрофілювати з товщиною шару до 10 мм.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи проводиться згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» і «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016».

Основа повинна бути міцною, без видимого руйнування та відшарування, очищеною від пилу, бруду, мастил, жиру, моху, напливів бетону та розчинів. Неміцні та нестабільні ділянки основи слід видалити. Залежно від умов поверхню основи очистити механічним способом (металева щітка, перфоратор, кутова шліфмашина і т.п.), та/або промити водою під тиском. Міцність основи на відрив повинна бути не менше 1,0 Мпа

Всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С;

Запобігати швидкому висиханню (уникати протягів, попадання сонячних променів, дії нагрівальних приладів), при необхідності зволожувати.

СКЛАД

високоякісний цемент, фракціоновані заповнювачі, модифікуючі добавки, фібра.

Колір суміші може відрізнятися залежно від партії виробництва, що не впливає на технічні характеристики матеріалу.

ПРИГОТУВАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ

Попередньо заґрунтуйте поверхню відповідним ґрунтом для вирівнювання водопоглинання та покращення адгезії. Порційно засипайте суміш при постійному перемішуванні. Залежно від обсягу відваженої суміші перемішуйте 2–3 хвилини міксером зі спіральною насадкою до однорідної пластичної консистенції. Витримайте технологічну паузу 2–3 хвилини для повного розчинення хімічних добавок і повторно перемішайте. Готуйте обсяг, який буде витрачено протягом 20 хвилин. Викладіть розчин на основу та рівномірно розподіліть шпателем. Після схоплювання загладьте поверхню шпателем або теркою.

ПОДАЛЬШЕ ОЗДОБЛЕННЯ

Подальше оздоблення рекомендується починати не раніше ніж через 12 годин. Цей період забезпечує необхідний набір міцності та стабілізацію матеріалу. В окремих випадках допустимо приступати до подальших робіт через 8 годин; в описі матеріалу цей строк наведено за температури +20 °С.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Витрата суміші	1,8 кг/м²мм
Витрата води	5,5-6,5 л
Температура виконання робіт	+5 до +25 °С
Придатність готового розчину	20 хв
Товщина шару	2-10 мм
Марка по морозостійкості	≥150 F
Міцність на стиск :28 діб	25 МПа
Адгезія до основи	≥1,2 МПа
Міцність на вигін :28 діб	6 МПа
Максимальна крупність наповнювача	0,8 мм
Фасування	25 кг

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Паперовий мішок 25 кг – 6 місяців з дня виготовлення у сухому приміщенні на піддонах в оригінальній упаковці.

Допускається транспортування та зберігання при негативних температурах.

ТОВ «БІЛДІНГ СЕРВІС КОМПАНІ» вул.Механізаторська, 4А, м.Харків 61054
+38-099-280-0067; bsk.info.kh@gmail.com; poliflo.com.ua

БСК polymer technology