PoliFlo

BASECOAT FX

АРМОВАНА ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНА ШПАКЛІВКА ДЛЯ БАЗОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ

ОПИС

PoliFlo Basecoat FX — армована полімерцементна шпаклівка для вирівнювання й ремонту бетонних і цегляних основ перед облицюванням, фарбуванням та іншими оздоблювальними роботами. Для внутрішніх і зовнішніх робіт. Рекомендований шар — 2–20 мм.

Ц.1.ШТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Вирівнювання поверхонь і ремонт відколів, вибоїн та тріщин на бетонних і цегляних основах.

ВЛАСТИВОСТІ

Містить фібру, добре зчіплюється з основою та зручна в нанесенні. Допомагає зменшити витрати на ремонт.

СКЛАД

Цемент, вапно, мінеральні заповнювачі, полімерні домішки, фібра та органічні модифікатори.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Готуйте основу згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути міцною, сухою та очищеною від пилу, бруду, вапна, гіпсу, олій, воску і залишків масляних та емульсійних фарб. Видаліть неміцні шари. Поверхні з високим або низьким водопоглинанням заґрунтуйте та витримайте щонайменше 4 години.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

Засипте суху суміш у чисту воду кімнатної температури. Дозування наведено в таблиці. Перемішайте дрилем із насадкою або вручну до однорідності без грудок. Витримайте 5 хвилин і перемішайте повторно. Використайте розчин протягом 60 хвилин. Використовуйте чистий інструмент і ємності, які не іржавіють.

НАНЕСЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Нанесіть суміш кельмою або сталевим шпателем і ретельно розрівняйте. Твердіння залежить від основи, температури та вологості повітря. Після роботи вимийте інструмент. Дотримуйтеся вимог нормативної документації.

Виконуйте роботи за температури повітря від +5 до +30 °C. Захищайте свіжий шар від дощу, перегріву й прямих сонячних променів. Оптимальні умови — +20 °C і відносна вологість 60 %. За інших умов робочі параметри можуть змінюватися. Для нестандартних умов або інших цілей проведіть пробне нанесення чи проконсультуйтеся з виробником.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ BASECOAT FX

Параметр	Значення
Пропорція суміші	0,22-0,26 л води/кг
Витрата суміші на 1 мм товщини шару	~1,8 кг/м²
Витрата води на 25 кг	6-6,5 л
Рекомендована товщина шару	від 2 мм до 20 мм
Час придатності розчину для використання	60 хвилин
Час твердіння розчину	Не менше 24 годин
Границя міцності на стиск	Не менше 7 МПа
Границя міцності на розтяг при згині	Не менше 2,0 МПа
Морозостійкість	Не менше 50 циклів
Міцність зчеплення з основою (сухі умови)	Не менше 0,3 МПа
Температура основи	від +5°C до +30°C
Тріщиностійкість для шарів	До 20 мм
Паропроникність	Не менше 0,05 мг/(м·год·Па)
Паропроникність з додаванням UNIKRIT FA1	не менше 0,15 (мг/м·год·Па)
Температура експлуатації	від -50°C до +70°C

У вихідних даних наведено два способи дозування. Пропорція 0,22–0,26 л/кг відповідає 5,5–6,5 л на 25 кг. Окремо зазначене дозування на мішок — 6–6,5 л.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, який при змішуванні з водою дає лужну реакцію. Захищайте очі та шкіру. При потраплянні розчину в очі негайно промийте їх проточною водою та зверніться до лікаря.

ПАКУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Паперовий мішок із внутрішнім поліетиленовим шаром, 25 кг. Зберігайте в оригінальній герметичній упаковці в сухому приміщенні на піддонах. Термін зберігання — 12 місяців із дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

ТОВ «БІЛДІНГ СЕРВІС КОМПАНІ» вул.Механізаторська, 4А, м.Харків 61054
+38-099-280-0067; bsk.info.kh@gmail.com; poliflo.com.ua

БСК polymer technology