

ВИТЯГ

з ТУ У 16.2-33273907-001:2017 «Плити деревинно-стружкові та
деревинно-волокнисті ламіновані».
Зміна № 2. Дата надання чинності 10 квітня 2024р.

Розділ 4. Технічні вимоги

4.2. Характеристики

4.2.1 Відхилення від прямолінійності крайок плит ламінованих не повинно перевищувати 2 мм на 1 м довжини кромки.

4.2.2 Відхилення від перпендикулярності крайок плит ламінованих не повинно перевищувати 2 мм на 1 м довжини крайки.

4.2.4 В залежності від наявності дефектів на поверхні, плити ламіновані сортують по якості за гатунками.

Якість поверхні плит ламінованих повинна відповідати нормам, вказаним в **Таблиці 4**.

Таблиця 4 – Характеристики поверхні плит ламінованих

№	Технічні характеристики	Метод випробування	Одиниці вимірювання	Діапазон товщин (мм)		
				<15	15 - 20	>20
1	Відхили від номінальних розмірів: - товщина	ДСТУ EN 14323	мм	± 0,3	± 0,3	± 0,5
	- довжина та ширина	ДСТУ EN 14323	мм	± 5,0	± 5,0	± 5,0
2	Вигин (рівність площини)	ДСТУ EN 14323	мм/м	-	≤ 2*	≤ 2*
3	Пошкодження країв: - розмір для плити, представленої на ринку	ДСТУ EN 14323	мм	≤ 10		
4	Дефекти поверхні: - сумарна площа - по довжині	ДСТУ EN 14323	мм ² /м ² мм/м ²	≤ 2 ≤ 20		

Примітка: * - рівномірно збалансована вага декоративного паперу з обох боків плити.